



Klassifizierung	Methode	D25055	D2507
Art von Bodenbelag	DIN EN ISO 10582 (DIN EN 649)	Heterogener Bodenbelag kompakt	
Europäische Klassifizierung	DIN EN ISO 10874 (DIN EN 685)	23 - 33	23 - 34
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B _{fl} -s1 	
QB UPEC-Bescheinigung	QB 30	QB UPEC U3P3E2 C2 Zertifikat n°796/360-002.1	QB UPEC U4 P3 E2 C2 Zertifikat n°796/360-001.1
Technische Merkmale	Methode		
Planken Größe / Form der Lieferung 	DIN EN ISO 24342 (DIN EN 427)	1 219,2 x 228,6 mm / 12 Dielen pro box = 3,34 m ² 304,8 x 609,6 mm / 16 Dielen pro box = 2,97 m ² 609,6 x 609,6 mm / 10 Dielen pro box = 3,71 m ²	1 219,2 x 228,6 mm / 12 Dielen pro box = 3,34 m ²
Oberflächenbehandlung	—	PUR	
Gesamtdicke 	DIN EN ISO 24346 (DIN EN 428)	2,50 mm	2,50 mm
Dicke der Nutzschicht 	DIN EN ISO 20340 (DIN EN 429)	0,55 mm	0,70 mm
Gesamtgewicht 	DIN EN ISO 23997 (DIN EN 430)	4,36 kg/m ²	4,27 kg/m ²
Technische Leistung	Methode		
Dimensionsstabilität zu heizen 	DIN EN ISO 23999 (DIN EN 434)	≤ 0,25 %	
Resteindruck 	DIN EN ISO 24343-1 (DIN EN 433)	≤ 0,10 mm	
Möbelfüße 	DIN EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbe- anspruchung 	ISO 4918 (DIN EN 425)	Keine Beschädigung	
Trittschallschutz verbesserungsmass 	DIN EN ISO 717-2	ΔL _w = 4 dB	
Auswirkungen Lärm zu Fuß 	NF S 31-074	Klasse C	
Farbechtheit 	DIN EN ISO 105-B02	≥ 6	
Thermische Beständigkeit 	DIN EN ISO 10456	0,07 m ² .K/W (für Fußbodenheizung geeignet - max 27°C)	
Verschleißfestigkeit 	DIN EN 660	Gruppe T	
Rutschfestigkeit 	DIN EN 13893	DS (≥ 0,30)	
Gewährleistung der Nutzung		15 Jahre	



EN 14041 : 2005
DOP-001-2016-07