

DESCRIPTION						
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	6.00			
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.55			
Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	9480			
Format	EN ISO 24342	mm	177x1219	225x1524	457x914	125 x 750
Nombre de lames / dalles et m <sup>2</sup> par boîte	-	-	8 / 1.73 m <sup>2</sup>	5 / 1.71 m <sup>2</sup>	4 / 1.67 m <sup>2</sup>	16 / 1.5 m <sup>2</sup>
CLASSIFICATION						
Norme	-	-	EN ISO 10582			
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33 – 42			
Classement feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1			
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2			
Glissance humide	DIN 51130	classe	R10			
PERFORMANCES						
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	< 2.0			
Groupe d'abrasion	-	groupe	T			
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I			
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	81			
Isolation acoustique bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	19			
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15			
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.05			
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10			
Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK			
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25			
Solidité à la lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6			
Traitement de surface	-	-	Protecshield™			
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK			
ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR						
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10			
MARQUAGE CE						
	EN 14041					
						